

Materiali e sistemi di isolamento made in Germany

Materiali	Resistenza alla temperatura in °C	Conducibilità termica in W/mK	Resistenza a pressione a 25°C in N/mm ²	Resistenza a pressione a 200°C in N/mm ²
Resistenza alla temperatura fino a 300 °C				
cosTherm® 4000	200	0,12	320	110
cosTherm® 4000 HD	200	0,18	500	210
cosTherm® 4000 plus	230	0,16	450	220
cosTherm® 1600	210	0,30	600	280
cosTherm® E.210	210	0,30	600	290
cosTherm® E.230	230	0,30	650	350
cosTherm® P.250	250	0,25	650	450
cosTherm® S.280	280	0,22	450	200
Resistenza alla temperatura > 300 °C				
cosTherm® G.500	500	0,30	340	250
cosTherm® G.700	700	0,30	340	250
cosTherm® FH.400	400	0,17	9	5
cosTherm® FT.750	1000	0,48	55	
Isolamento esterno				
cosTherm® 4000 A	200	0,09	100	80
cosTherm® A	270	0,10	10	
cosTherm® FA	280	0,05		
Ausgleichseinlage				
cosTherm® AE	210			
Materiali lubrificanti				
cosTherm® SL 20	210	0,45	250	100
cosTherm® SL 70	280	0,30	15	2
Rivestimenti				
Rivestimenti PTFE	Le informazioni sui nostri rivestimenti sono disponibili a richiesta			
Rivestimenti lubrificanti				

Estratto dal programma di produzione

Disponibilità: semilavorati o pezzi finiti lavorati su disegno

Nell'ambito di ulteriori sviluppi tecnologici son possibili variazioni.
I valori indicati in questa tabella non sono contrattualmente garantiti.

ISOCOS GmbH & Co. KG
Große Ahlmühle 31
76865 Rohrbach
Tel. +49 63 49 93 94 1 -0
Fax +49 63 49 93 94 1 -101
info@isocos.com
www.isocos.com